

湿式バレルコンパウンド／TOSA COMPOUND

トサコンパウンドは粗研磨、光沢研磨、脱脂、変色防止、防錆剤などバレル研磨の性能を高めます。

粉末コンパウンド

品名	pH	ワーク材質						加工目的					包装	特徴
		鉄	ステンレス	アルミ	亜鉛	真鍮	銅	粗研磨	脱脂洗浄	光沢	防錆	変色防止		
UK-3	8.2	○	○					○			○		20kg入箱	研磨材入り
AM-50K	12.2	○	○					○	○		○		20kg入箱	脱脂力あり
AM-91K	10.4	○	○	○			○	○	○		○		20kg入箱	防錆効果あり
トサクリーン	9.8	○	○					○		○			20kg入袋	顆粒 耐久性あり
AM-HK	8.2	○	○	○	○	○	○			○			15kg入箱	木粉入り スマット除去
A-91P	8.6			○	○	○	○			○			20kg入箱	木粉入り 耐久性あり
UK-13K	9.7	○	○	○						○		○	20kg入箱	木粉、コーン 粉末入り
AM-700K	11.2	○						○			○		20kg入箱	防錆剤

液体コンパウンド

品名	pH	ワーク材質						加工目的					包装	特徴
		鉄	ステンレス	アルミ	亜鉛	真鍮	銅	粗研磨	脱脂洗浄	光沢	防錆	変色防止		
AM-FMK	7.7	○	○						○				18kg入缶	脱脂剤
AM-IKK	4.8	○	○	○				○		○			18kg入缶	弱酸性
L-681	11.8	○						○					20kg入缶	BOD : 0 COD : 0
NF-44K	8.7			○		○			○	○			18kg入缶	脱脂作用あり
NF-44	9.0	○	○	○	○	○	○			○			18kg入缶	高粘度
トサハイトK	9.7	○	○						○	○			18kg入缶	脱脂作用あり
AM-10LK	10.0	○	○	○				○		○			18kg入缶	粗～仕上げまで 可能
AM-3AK	8.9	○	○	○	○	○	○			○	○		18kg入缶	鉄、アルミ に良い
AM-5AK	8.9	○	○	○	○	○	○			○			18kg入缶	ステンレス に良い
AM-2YK	9.5							○	○	○	○		18kg入缶	ステンレスに良い 泡切れが良い
AM-OMC	10.0		○	○	○	○	○			○			18kg入缶	濃縮タイプ
BC-30	9.5	○	○					○	○	○			18kg入缶	ステンレス に良い
CU-8E	8.7	○		○		○	○					○	18kg入缶	変色防止剤
AM-11K	10.7	○									○		18kg入缶	防錆剤 有色
AM-11WK	10.7	○									○		18kg入缶	防錆剤 無色

宇治電化学工業株式会社

<http://www.ujiden-net.co.jp>

本社 〒781-8010 高知県高知市棧橋通5-7-34

TEL:088-832-6162 Email:tosa@ujiden-net.co.jp

東京営業所 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町29-1

TEL:03-3667-2426 Email:tokyo@ujiden-net.co.jp

大阪営業所 〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-1-19 松屋ビル570

TEL:06-6945-6180 Email:osaka@ujiden-net.co.jp

